2008000188Z　(2008)国认监认字(047)号　CNAS L0846

检 验 报 告

玻纤质检（WSW）字 第（0904190）号

产品名称　高温玻璃棉板

委托单位　无锡双欢重工制造有限公司

检验类别　委托检验

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

二〇〇九年四月二十九日

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检　验　报　告

玻纤质检（WSW）字　第（0904190）号　共 2 页　第 1 页

产品名称	高温玻璃棉板	规格型号	48K，厚度50mm
商　标	双欢	样品状态	淡黄色板状纤维制品
委托单位	无锡双欢重工制造有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	无锡双欢重工制造有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	抽样日期	2009年04月22日
样品数量	(1200×600)mm，3块	抽样者	张振峰
抽样基数	——	生产日期	2009年04月18日
检验依据	GB/T13350-2008	检验项目	厚度、密度、纤维平均直径、渣球含量、含水率等7项
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T13350-2000《绝热用玻璃棉及其制品》标准规定的要求。各检验项测定值详见附页（第2页）。 声明：本检验结论仅对来样负技术责任。 （检验报告专用章） 2009年04月29日		
备注	1. 产品名称由委托单位提供。 2. 工程名称：东方电气印度纳佳道纳电厂（2×600MW）工程。 3. 检验和判定依据中规定应检9项，本次共检其中6项，合格6项。应委托单位要求，加检1项常温导热系数依据 GB/T17795-2008《建筑绝热用玻璃棉制品》标准判定。		

批准：　　审核：

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检 验 报 告 附 页

玻纤质检（WSW）字 第（0904190）号 共2页 第2页

高温玻璃棉板检验结果

检验项目		标准要求	测定值	单项判定
厚 度 mm		50^{+3}_{-2}	52	合 格
密 度 kg/m³		48	46、47	合 格
纤维平均直径 μm		≤8.0	5.9	合 格
渣球含量 %（粒径大于 0.25 mm）		≤0.3	0.0	合 格
含水率 %		≤1.0	0.2	合 格
燃烧性能（不燃性试验）	炉内温升 ℃	≤50	5	合 格
	持续火焰时间 s	≤20	0	
	质量损失率 %	≤50	5	
导热系数 W/（m·K）（平均温度 25℃）		≤0.034	0.033	合 格

编 制：王阳艳

2008000188Z　(2008)国认监认字(047)号　CNAS L0846

检 验 报 告

玻纤质检（WSW）字 第（0904191）号

产品名称　高温玻璃棉板

委托单位　无锡双欢重工制造有限公司

检验类别　委托检验

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

二〇〇九年五月五日

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检　验　报　告

玻纤质检（WSW）字　第（0904191）号　共 2 页　第 1 页

产品名称	高温玻璃棉板	规格型号	38K，厚度45mm
商　标	双欢	样品状态	淡黄色板状纤维制品
委托单位	无锡双欢重工制造有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	无锡双欢重工制造有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	送样日期	2009年04月22日
样品数量	(1200×600)mm，3块	送 样 者	张振峰
抽样基数	——	生产日期	2009年04月18日
检验依据	GB/T13350-2008	检验项目	外观、密度、渣球含量等8项
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T13350-2000《绝热用玻璃棉及其制品》标准规定的要求，各检验项测定值详见附页（第2页）。 声明：本检验结论仅对来样负技术责任。 （检验报告专用章） 2009年05月05日		
备注	1.产品名称由委托单位提供。 2.工程名称:凯迪电力环保香港青山电厂B厂。 3.检验和判定依据中规定应检9项，本次检其中5项，合格5项。 应委托单位要求，加检项常温导热系数依据 GB/T17795-2008《建筑绝热用玻璃棉制品》标准判定，另加检项无指标不作判定。		

批准：　　审核：

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检 验 报 告 附 页

高温玻璃棉板检验结果

检验项目		标准要求	测定值	单项判定
外 观		表面平整，无伤痕、污迹、破损，树脂分布基本均匀	表面平整，未见伤痕、污迹、破损，树脂分布基本均匀	合 格
密 度	kg/m^3	38~5	38、39、38	合 格
渣球含量 （粒径大于0.25 mm）	%	≤0.3	0.0	合 格
含水率	%	≤1.0	0.1	合 格
燃烧性能（不燃性试验）	炉内温升 ℃	≤50	4	合 格
	持续火焰时间 s	≤20	0	
	质量损失率 %	≤50	5	
导热系数 W/（m·K）（平均温度25℃）		≤0.037	0.033	合 格
有机物含量	%	——	4.6	——
压缩回弹	%	——	100	——

编制：

2008000188Z　(2008)国认监认字(047)号　检测 CNAS L0846

检 验 报 告

玻纤质检（WSW）字 第（0905253）号

产品名称　高温玻璃棉板

委托单位　无锡双欢重工制造有限公司

检验类别　委托检验

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心 检验专用章

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

二〇〇九年五月二十六日

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检　验　报　告

玻纤质检（WSW）字　第（0905253）号　共 2 页　第 1 页

产品名称	高温玻璃棉板	规格型号	48K，厚度50mm
商　标	双欢	样品状态	淡黄色板状纤维制品
委托单位	无锡双欢重工制造有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	无锡双欢重工制造有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	送样日期	2009年04月22日
样品数量	(1200×600)mm，3块	送 样 者	张振峰
抽样基数	——	生产日期	2009年04月18日
检验依据	GB/T13350-2008	检验项目	厚度、密度、纤维平均直径、渣球含量、含水率等7项
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T13350-2000《绝热用玻璃棉及其制品》标准规定的要求。各检验项测定值详见附页（第2页）。 声明：本检验结论仅对来样负技术责任。 （检验报告专用章） 2009年05月26日		
备注	1. 产品名称由委托单位提供。 2. 工程名称：凯迪电力环保（香港）有限公司青山电厂B厂。 3. 检验和判定依据中规定应检9项，本次共检其中6项，合格6项。应委托单位要求，加检1项常温导热系数依据 GB/T17795-2008《建筑绝热用玻璃棉制品》标准判定。		

批准：　　审核：

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检　验　报　告

玻纤质检（WSW）字　第（0905253）号　共 2 页　第 1 页

产品名称	高温玻璃棉板	规格型号	48K，厚度50mm
商　标	双欢	样品状态	淡黄色板状纤维制品
委托单位	无锡双欢重工制造有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	无锡双欢重工制造有限公司	样品等级	——
抽样地点	——	送样日期	2009年04月22日
样品数量	(1200×600)mm，3块	送 样 者	张振峰
抽样基数	——	生产日期	2009年04月18日
检验依据	GB/T13350-2008	检验项目	厚度、密度、纤维平均直径、渣球含量、含水率等7项
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T13350-2000《绝热用玻璃棉及其制品》标准规定的要求。各检验项测定值详见附页（第2页）。 声明：本检验结论仅对来样负技术责任。 （检验报告专用章） 2009年05月26日		
备注	1. 产品名称由委托单位提供。 2. 工程名称：凯迪电力环保（香港）有限公司青山电厂B厂。 3. 检验和判定依据中规定应检9项，本次共检其中6项，合格6项。应委托单位要求，加检1项常温导热系数依据 GB/T17795-2008《建筑绝热用玻璃棉制品》标准判定。		

批准：　　审核：